


FICHA TÉCNICA

Actualizado el 01 de Marzo 2017

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO						
		KING KONG 18 HUECOS				
USO:		<i>Ladrillo para muros portantes.</i>				
MATERIAS PRIMAS: <i>Mezcla de arcillas.</i>		Unidad	Especificación Interna	Requisitos Normados: NTP. 399.613 NTP. 331.017 RNE. 070		
PROPIEDADES FÍSICAS:						
PESO: Mínimo - Máximo		Kg	2.610 - 2.800	-		
DIMENSIONES:		Largo	cm	23.0	<u>2%</u>	22.5 Mín.
					23.5 Máx.	
		Ancho	cm	12.5	<u>3%</u>	12.1 Mín.
					12.9 Máx.	
		Alto	cm	9.0	<u>3%</u>	8.7 Mín.
					9.3 Máx.	
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	Máx. 22.0		
ÁREA DE VACÍOS		%	45 - 48	-		
ALABEO		mm	< 4.0	Máx. 4.0		
DENSIDAD		g/cm ³	1.90 - 2.00	-		
EFLORESCENCIA		-	No presenta	No presenta		
CLASE		-	Tipo IV	Tipo IV		
RENDIMIENTO	Mortero 1.0 cm	Und/m ²	Soga / Cabeza	42	74	
	Mortero 1.5 cm	Und/m ²	Soga / Cabeza	39	68	
PROPIEDADES MECÁNICAS:						
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		Kg/cm ²	> 130	Mín. 130		

Nota:

Ladrillo fabricado para ser usado en muros portantes de moderada resistencia a la compresión, de uso en la construcción con recubrimiento (tarrajeo) tanto en interiores como en exteriores de la edificación.